

## OPFØRELSESATTEST

### BYGNING

Betegnelse	Scandinavian Congress Center
Opført	1995
Adresse	Margrethepladsen 1, 8000 Århus C

### PARTER

Bygherre / ejer	
Arkitekt	Kongrescentertegninstuen: T. Skovgård Sørensens Tegnestue A/S, Friis & Moltke A/S og Arkitektfirma Poul Andersen
Rådgiver	Christensen & Hofmeister
Entreprenør	Rasmussen & Schiøtz
Betonproducent	Dalton Betonelementer

### SYNLIG BETON

Interiør / eksteriør	Begge	
Elementer / in-situ	Elementer	
Overfladetekstur	Glatstøbt, afsyret, gul i 3 forskellige indfarvninger, hhv. 0,2% 0,6% og 1,2% i forhold til cementvægt	
Betonsammensætning	Type	Sætmålsbeton
	Sand	Bakkesand (hvidsand)
	Sten	Granit
	Pulver	50kg/m <sup>3</sup> grå PC og 300kg/m <sup>3</sup> hvid PC
	v/c-forhold	0,40
	Additiver	Plast og luft (Melment L10 og Amex 3000)

### UDFØRELSE

Form	Type	Stålform på fabrik
	Materiale	Stål
	Særlige forhold	
Formolie	Type	Mineralsk
	Produkt	
	Påføring	Med sprøjte + aftørret med klud
	Tørretid	Ingen
Blanding	Sekvens	Sten+sand+5 sek., cement+8 sek., Farve+20 sek., grov-vand+2 sek., damp+5 sek., plast+5 sek., luft+25 sek., fin-vand+60 sek.
	Varighed	130 sekunder
Støbning	Placering	Udlagt med spand
	Vibrering	Formvibratorer
	Støbehastighed	
	Tid i form	15-20 timer
Curing	Type	Ingen
	Påføring	
	Varighed	
	Klima	
Efterbehandling	Finish	Afsyret kraftigt manuelt, med saltsyre
	Afdækning	Plastfolie i stakke
	Imprægnering	Siloxan (oligomer siloxan, LP6-9402 NBK)

## INITIAL DOKUMENTATION

### LOKALTOPOGRAFI

Periode	1995-	
Noter	<p>Tæt bymæssig bebyggelse, dog ikke større veje direkte op mod bygningen.</p> <p>Rangér terrænen mod vest.</p>	

### FACADER

Dato		
Retning		
Fotograf		
Noter		

Dato		
Retning		
Fotograf		
Noter		

### DETALJER

Dato		
Facade		
Fotograf		
Noter		

OVERFLADER		
Dato		
Detalje		
Fotograf		
Noter		